

## НОРМЫ ПО КРИВИЗНЕ ПЛИТКИ

КРИВИЗНА (относительно диагонали)				
Формат	ТУ изготовителя		Нормы производства	Допустимые отклонения, с использованием различных систем выравнивания
см	%	мм	мм	мм
22,5x90	0,5	± 4,7	± 2,5	± 3,0
45x90		± 5,0		
20x120		± 6,1		± 4,0
30x120		± 6,1		
60x120		± 6,7		

**ВНИМАНИЕ:** Для всех форматов, указанных в этой таблице, крайне желательно использовать системы для механического выравнивания, например ДЛС, что позволит исправить возможные и допустимые отклонения, которые присущи керамогранитным плиткам больших форматов.

### КАК МОЖНО ИЗМЕРИТЬ КРИВИЗНУ



### КАК НЕЛЬЗЯ ИЗМЕРЯТЬ КРИВИЗНУ

